



econfloor

P O L S K A S P. Z O. O.

KARTA PRODUKTU

-PL-

KOLEKCJA HERRINGBONE 55

DANE TECHNICZNE HERRINGBONE 55

Produkt	SPC Sztywna podłoga winylowa, Herringbone 55
Grubość	5.7 mm
Warstwa użytkowa	0.55 mm
System klik	System klik Pushdown
Podkład IXPE z aluminium	1,7 mm (w tym 0,2 mm folii aluminiowej)

Właściwości	Wodoodporna, odporna na ścieranie, antypoślizgowa, hamująca rozwój pleśni, ogniotrwała, dźwiękochłonna
Wymiary	610 x 126 mm
Obróbka powierzchniowa	Powłoka ceramiczna i UV, EIR (tłoczenie w rejestrze), ręcznie szczotkowane drewno
Zalety	Prosty system klik, oszczędność kosztów pracy, ekologiczny, stabilny
Gęstość	2.0g/cm ³

Dane techniczne	Metoda testowa	Wynik
Odporność na ścieranie	EN 660-2	42
Antypoślizgowość	EN 13893/DIN 51130	Klasa R11
Trwałość kolorów	EN ISO 105-B02	≥6
Odporność na rolki krzeseł	ISO TR4918	Zaliczony
Odporność chemiczna	EN ISO 26987	Doskonale
Odporność ogniowa	EN 13501-01	Bfl-s1
Toksyczność	EN 71	Nietoksyczny
Stabilność wymiarowa	EN434	< 0.06%
Wpływ rolek krzeseł	EN425	Dobry
Ogrzewanie podłogowe	EN12524	Odpowiedni
Właściwości antybakteryjne	EN846	Bardzo dobry
Odporność na odklejanie	EN	100N/5cm
Test obciążeniowy	EN433	0.03
Odporność na ciepło	---	0.026 m ² /KW