



econfloor

P O L S K A S P . Z O . O .

FICHE TECHNIQUE

-FR-

COLLECTION HERRINGBONE 55

Données techniques

Herringbone 55

Produit	SPC Sol vinyle rigide, Herringbone 55	
Épaisseur	5.7 mm	
Couche d'usure	0.55 mm	
Système clic	Système clic Pushdown	
Sous-couche IXPE aluminium	1,7 mm (dont 0,2 mm de feuille d'aluminium)	
Caractéristiques	Étanche, Résistant à l'usure, Antidérapant, Résistant à la pourriture, Résistance au feu, Isolation acoustique, Résistant à la moisissure	
Dimensions	610 x 126 mm	
Traitement de surface	Revêtement céramique et UV, EIR (embossage enregistré), bois brossé à la main	
Avantages	Installation facile avec système clic, Économie sur les coûts de main-d'œuvre, Haute stabilité, Écologique	
Densité	2.0g/cm3	
Données techniques	Méthode de test	Résultat
Résistance à l'abrasion	EN 660-2	42
Résistance au glissement	EN 13893/DIN 51130	Classe R11
Solidité des couleurs	EN ISO 105-B02	≥6
Résistance roulettes	ISO TR4918	Réussi
Résistance chimique	EN ISO 26987	Excellent
Résistance au feu	EN 13501-01	Bfl-s1
Toxicité	EN 71	Non toxique
Stabilité dimensionnelle	EN434	< 0,06 %
Effet des chaises à roulettes	EN425	Bon
Chauffage au sol	EN12524	Adapté
Propriétés antibactériennes	EN846	Très bon
Résistance au pelage	EN	100N/5cm
Test de charge	EN433	0,03
Résistance à la chaleur	---	0,026 m²/KW